

Kimimasilla

Acabado para Revestir Muros

DESCRIPCIÓN

Kimimasilla Kimikolor® es ideal para recubrir muros de block con espesores de entre 3 a 10 mm, logrando un acabado fino. Sustituye el sistema tradicional de aplanado (zarpeo y afine), optimizando tiempos de aplicación y reduciendo procesos. Está formulado con compuestos cementantes y aditivos especializados que mejoran la trabajabilidad, adherencia y acabado final.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Sustituye el sistema tradicional de aplanado (zarpeo y afine).
- Acabado fino y uniforme.
- Buena adherencia sobre superficies cementosas.
- Para uso en exterior o interior.
- Reduce el costo de aplicaciones.
- Fácil y rápida aplicación.
- No requiere mano de obra especializada.
- Se puede adherir sobre superficies de block.

RENDIMIENTO

Espesor	Kg / m ²	m ² / saco de 20 Kg
3 mm	4.2	4.7
4 mm	5.6	3.5
5 mm	7.0	2.8
6 mm	8.5	2.3
7 mm	9.94	2.0
8 mm	11.3	1.7
9 mm	12.8	1.5
10 mm	14.2	1.4

Nota: Los rendimientos son aproximados y pueden variar dependiendo de las condiciones de la superficie y las técnicas de aplicación.

SUPERFICIES DONDE APLICAR

- Muros de block.
- Aplanado cementoso.



Para interiores
y exteriores



Hasta 10mm
de espesor



Kimimasilla Acabado para Revestir Muros



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie de aplicación debe estar limpia, libre de polvo, grasas, aceites, cera, desmoldantes, partículas sueltas, residuos de pinturas o cualquier otro material que pudiera interferir con una correcta adhesión. Se recomienda que la superficie esté nivelada y tenga un buen acabado estructural. Para mejorar el rendimiento, se sugiere retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks. Se debe hidratar el muro previamente antes de aplicar el material.

Nota: En superficies muy absorbentes, se recomienda emplear **Adhesivo para Concreto Kimibond Kimikolor®**.

REQUERIMIENTOS ADICIONALES

- Utilizar agua limpia y la cantidad correcta. Evitar el exceso de agua, ya que esto puede reducir las propiedades mecánicas del producto.

Nota: La calidad del agua es sumamente importante. El uso de aguas duras que puedan contener altas concentraciones de minerales y metales puede favorecer la aparición de eflorescencias en el acabado final.

- Si el sustrato es muy absorbente y las condiciones climáticas son diversas, tales como elevadas temperaturas, baja humedad relativa y fuertes vientos, es necesario humedecer previamente la zona.

- En condiciones de calor extremo, se deberá humedecer el sustrato con abundante agua limpia.

- Aplique el material cuando la temperatura se encuentre entre los 5°C a los 38°C.

PROCESO DE APLICACIÓN



1. Retire los excesos de mortero entre las juntas de los blocks o residuos de construcción ajenos a la superficie.




2. Asegúrese que la superficie esté sólida, firme y limpia, libre de polvo, grasa, partículas sueltas, restos de pinturas o recubrimientos que pudieran interferir con una correcta adhesión.



3. Hidrate el área a aplicar.


Nota: En superficies muy absorbentes, se recomienda emplear **Adhesivo para Concreto Kimibond Kimikolor®**.




4. En una cubeta agregue 4 litros de agua.




5. Agregue paulatinamente el saco de **Kimimasilla Kimikolor®**




6. Mezcle hasta obtener una pasta homogénea y libre de grumos. Se recomienda utilizar mezclador eléctrico.



7. Utilice una llana lisa para aplicar el producto. Presione y extienda el material hasta formar una capa que cubra toda la superficie.



8. Espere de 10 a 15 minutos de secado.



9. Aplique una segunda capa hasta cubrir toda la superficie y alcanzar el nivel deseado.



Kimimasilla Acabado para Revestir Muros



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



PRECAUCIONES DESPUÉS DE COLOCAR EL PRODUCTO

- Evitar contacto con agua (lluvia, salpicaduras o alta humedad ambiental) durante al menos 48 a 72 horas después de la aplicación.
- Evitar secado acelerado por viento o sol intenso.

LIMITACIONES

- Evite agregar materiales de construcción como arena, mortolona, cemento u otros similares, ya que pueden modificar las propiedades del producto y afectar los resultados esperados, además de ocasionar la pérdida de la garantía.
- No mezclar el producto con más agua de la señalada.
- Evitar la adición de agua para humectar la mezcla posteriormente.



SIN KIMIMASILLA

PRECAUCIONES

No inhale el polvo. Puede causar daño en ojos, piel y pulmones. Se recomienda usar una mascarilla antipolvo apropiada, guantes y lentes de seguridad. Este material es alcalino al mezclarse con agua, evite el contacto con los ojos y la piel. El material húmedo se adhiere a la piel y ojos si llega a secarse. Si llegara a tener contacto con los ojos y/o la piel, enjuague abundantemente con agua. En caso de ingestión, beba de 1 a 2 vasos de agua para diluir. No induzca al vómito. Consulte a un médico de inmediato.

Código de Riesgo

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	0
Equipo de Protección Personal	E

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS	VALORES
Apariencia	Polvo fino
Color	Gris
Espesor recomendado	3 - 10 mm
% de agua en mezcla	20 %
Temperatura de aplicación	5 °C - 38 °C
Tiempo de almacenamiento	6 - 8 meses. Mantener en su empaque original en un lugar fresco y seco.

MANTENIMIENTO GENERAL

Se recomienda aplicar recubrimientos protectores si se requiere mayor durabilidad, como **Kimiakril Aqua**, **Kimiakril Brilloso** o **Semi - Mate**, **Kimiguard** o **Kimiseal**.



CON KIMIMASILLA

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad

4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado

1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.