

Kimiplaster

Mortero Arquitectónico

DESCRIPCIÓN

El Kimiplaster Kimikolor es un estuco especializado para obtener distintos acabados arquitectónicos, este nos realza tonalidades naturales como el CONCRETO APARENTE y el contratipo al acabado CHUKUM, entre otros. Está reforzado con cementantes, minerales, pigmentos inorgánicos R-UV y aditivos especializados que ayudan en la adherencia y facilitan la instalación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS


- Es excelente para dar acabados más estéticos.
- Para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores: aplicable en paredes, muros, techos, mesetas, entre otros.
- Puede estar en constante inmersión de agua.
- El producto es aplicable en albercas, fuentes y estanques.
- Excelente adherencia y una buena flexibilidad.
- Viene listo para utilizar, solo se agrega agua.
- Puede ser aplicado en áreas verticales y horizontales.

RENDIMIENTO

En promedio, un saco de 20 kilogramos rinde de 3 a 4 m² a un espesor promedio de 3 mm. Los rendimientos son aproximados y pueden variar de acuerdo al espesor y a la nivelación del acabado previo (Revoco o estucado).

MANTENIMIENTO

Como con cualquier superficie cementosa, se recomienda sellar para obtener una mayor protección de la misma, puede ser con *Kimiguard Sellador de Alta Penetración* o *Kimiseal Sellador Base Agua Kimikolor*, para lograr un efecto repelente en la superficie. No deben usarse ácidos, en caso de usarlo en piscinas en su lugar se sugiere utilizar pastillas de cloro y líquidos clarificadores.




Es recomendable asesorarse con un especialista en mantenimiento de agua para cada alberca en particular sobre la cantidad y proporción de productos.



Kimiplaster Mortero Arquitectónico



Tonos Kimiplaster



Blanco Sascab KP-10



Concreto Aparente KP-42




Chukum KP-60



Laja Kaua KP-18



Jade Maya KP-48



Amarillo Ixil KP-26



Naranja Ticul KP-62




Rojo Conkal KP-38



Café Motul KP-44



Gris Ucú KP-44




Gris Opichén KP-70



Negro Maya KP-46

*Se sugiere que las tonalidades azules y verdes sean para uso en interiores ya que pueden perder su intensidad debido a la exposición a los rayos UV.



Kimiplaster Mortero Arquitectónico



PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Se recomienda aplicar sobre el emparche (rich, emparche y este funciona como el estuco). También puede ser aplicado directamente sobre masilla en acabado estucado. Para piscinas se recomienda aplicar sobre la masilla, después del rich y emparche, procurando que la superficie esté bien humectada.
- Las superficies deberán estar limpias y libres de cualquier contaminación tales como: aceites, polvo, grasa, óxido, partículas sueltas y restos de otras pinturas o recubrimientos.
- Es importante humedecer la superficie donde se aplicará **Kimiplaster**, sobre todo si el área es vieja o muy reseca. Para mejores resultados se recomienda aplicar **Adhesivo para Concreto Kimibond Kimikolor**, para potenciar la adherencia y reducir la permeabilidad de la superficie.
- Colocar en una cubeta de 4 litros de agua y mezclar **Kimiplaster Kimikolor** en mezcladora mecánica por 5 minutos o hasta que se homogenice la mezcla. En caso de no tener mezcladora hacerlo de manera manual hasta que la mezcla quede completamente humectada y sin grumos.
- Para extender el **Kimiplaster Kimikolor** se debe utilizar una flota y al momento de pulir una llana para obtener un acabado bruñido.
- Después de la aplicación del mortero arquitectónico **Kimiplaster** se recomienda lavar con abundante agua. Es importante evitar el lavado con cualquier tipo de ácido o producto corrosivo ya que debido a sus componentes pueden afectar el acabado cementoso. De igual manera, si el **Kimiplaster** fue aplicado en piscina, se recomienda evitar el uso de cualquier tipo de agentes corrosivos cuando la piscina se encuentre llena.
- Si no es usado el producto se recomienda conservar en un área seca ya que está sujeto a los efectos de la humedad, debido al contenido de cemento.



PRECAUCIONES

No dejar al alcance de los niños. En situaciones de ingestión no induzca al vómito. En caso de contacto con los ojos enjuague con abundante agua y acuda inmediatamente al médico. Leve irritante a la piel, lave con agua, después puede lavar con jabón.

Código de Riesgo

Salud	1
Inflamabilidad	0
Reactividad	0
Riesgo Específico	0
Equipo de Protección Personal	E

Codificación de Riesgo

Salud - Inflamabilidad - Reactividad
4. Severo - 3. Serio - 2. Moderado
1. Ligero - 0. Mínimo

Equipo de Protección Personal

Guantes, lentes y mascarilla para polvo.