

# Kimiblock

Mortero para recubrir y aplanar muros de block y concreto

## DESCRIPCIÓN

El **Kimiblock Kimikolor** es un mortero reforzado especialmente diseñado para corregir desplomes de hasta 3 cm en muros de block, ladrillo y concreto, proporcionando un acabado sólido y uniforme. Formulado con **cemento Portland de alta calidad** y **fibras especializadas**, mejora la adherencia, resistencia y durabilidad del recubrimiento. Además, sustituye el sistema tradicional de richeado y aplanado, también conocido como zarpeo y afine, ofreciendo una solución más eficiente y duradera.

## USOS

- Revestimiento de muros que requieren corregir desplomes de 5 mm hasta 30 mm.
- Para uso interior y exterior.

## VENTAJAS Y BENEFICIOS

- Puede dejarse como acabado base o final.
- Compatible con nuestro sistema *Kimiplaster*.
- Aplicación de manera continua hasta 30 mm de grosor.
- Acabado final de textura rugosa o ligeramente lisa.
- Ahorro en tiempos de ejecución y mano de obra.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar nivelada y libre de agentes que pudieran interferir con su correcta adherencia como polvo, grasas, desmoldantes pinturas o cualquier tipo de impureza.

## PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN


- Antes de aplicar, se recomienda retirar los excesos de mortero entre las juntas de los blocks y humedecer la superficie a aplicar, si así lo requiere.
- En una cubeta, agregue de 4 a 5 litros de agua limpia y vacíe gradualmente el saco de **Kimiblock**. Mezcle manual o mecánicamente hasta obtener una pasta homogénea.
- Utilice una **llana lisa** para aplicar, presionando el producto sobre la superficie y extendiéndolo. Repita este paso hasta obtener el grosor deseado.
- Para obtener el acabado final, utilice una **llana, flota o llana de esponja**.

## PRECAUCIONES

- Utilizar guantes y lentes de seguridad al aplicar el producto.
- Mantener el producto en un área limpio y seco.



Menos tiempo de mano de obra



Corrige desplomes



## RENDIMIENTOS

Espesor	Rendimiento en m <sup>2</sup> por saco de 20 kg
3 mm	3.0 – 3.4
5 mm	1.6 – 2.0
10 mm	1.0 – 1.2
20 mm	0.7 – 0.6
30 mm	0.3 – 0.4

*Nota:* El rendimiento puede variar de acuerdo a la nivelación de la superficie y técnica empleada a aplicar.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

PROPIEDADES	DESCRIPCIÓN
Color	Gris
Espesor mínimo y máximo	3 mm – 30 mm
Agua para la mezcla	4 – 5 L
Tiempo de almacenamiento	6 meses